



Art.Nr.: 346-2102

MMFA						Wert / Waarde / Value Valeur / Wartość		Einheit / Unit / Unit Unité / Jednostka	Prüfverfahren / Testmethoden / Test Method Méthodes d'essai / Metody badań
	DE	NL	EN	FR	PL				
T	Materialstärke	Materiaaldikte	Thickness	Épaisseur	Grubość	1,1	+/- 0,10	[mm]	PN-EN 823:2013
L	Länge	Lengte	Length	Longueur	Długość	9000	+/- 5%	[mm]	PN-EN 822:2013
W	Breite	Breedte	Width	Largeur	Szerokość	1000	+/- 5%	[mm]	PN-EN 822:2013
AW	Gewicht	Gewicht	Surface mass	Masse surfacique	Masa powierzchniowa	1,100	+/- 10%	[kg/m²]	EN ISO 23997:2012
RWS	Gehschall	Loop geluid	Reflected walking sound	Gain en bruit aérien	Poprawa akustyczna	5	+/- 2	[%]	EN 16205:2013 / TS 16354:2013
IS	Trittschall	Contact geluid	Impact sound improvement	Gain en bruits de choc	Izolacja akustyczna	bis zu 14		[dB]	EN ISO 10140:2007
CS	Druckfestigkeit Kompressionsions	Compressieve krachtcompressie	Compressive strength compression	Résistance à la compression	Wytrzymałości na ściskanie	bis zu 500		[kPa]	EN ISO 3386:2000 / EN 826:2013
CC	Statische Druckfestigkeit	Statische drukweerstand	Static compressive strength	Contrainte statique	Statyczna wytrzymałości na ściskanie			[kPa]	EN 1606:2013
DL	Dynamische Druckfestigkeit	Dynamische drukweerstand	Dynamic compressive strength	Contrainte dynamique	Dynamiczna wytrzymałości na ściskanie	>250 000		[cycles]	EN 13793:2014
PC	Unebenheitsausgleich	Oneffenheden compensatie	Punctual conformability	Compensation d'aspérités	Wyrównywanie nierówności podłoża	bis zu 0,5		[mm]	CEN TS 16354:2013
TR	Wärmedurchlasswiderstand	Thermische Warmteweerstand	Thermal Resitance	Résistance thermique	Opór cieplny	bis zu 0,004		[m²K/W]	EN 12664:2002
SD	Feuchteschutz sD-Wert	Vochtbescherming sD-waarde	sD-value	Valeur SD	Wartość sD	>75	-	[m]	EN 12086:2013
RLB	Schutz bei fallenden Gegenständen	Bescherming voor vallende voorwerpen	Resistance to Large Ball	RLB	Odpornosc na uderzenie [test kulki]	1000	-	[mm]	EN 438-2:2016
RTF	Brandverhalten	Brandgedrag	Reaction to fire	Classement au feu	Klasa niepalności	Bfl-S1	-	-	EN 13501-1:2010



DE

> Komfort- und Trittschalldämmunterlage mit glatter Oberfläche (genadelte Spezialfolie) für schwimmend verlegbare LVT / SPC - Rigid Designbeläge mit Click-System. Höchste Druckspannung zur Verwendung in stark frequentierten Räumen.

IPC Flexdeck darf nicht in Solarien, Wintergärten, Wohnwagen, auf Teppichen oder im Außenbereich verlegt werden. Eine Verarbeitung in unbeheizten oder nach außen offenen Räumen ist nicht zulässig.

Die Raumtemperatur muss vor, während und nach der Verlegung mindestens 72 Stunden lang 21°C (± 4°C) und die Bodentemperatur mind. 15°C betragen.

WICHTIG: Flexdeck ist quer zur Verlegerichtung der LVT Planken zu verlegen!

NL

> Comfort en geluidsisolatie onderlaag met glad oppervlak (speciale folie met naalden) voor zwevende LVT / SPC - Rigid designbedekkingen met kliksysteem. Hoogste compressiestress voor gebruik in druk verkeer Rooms. IPC Flexdeck mag niet verwerkt worden in serres, tuinkamers, caravans, op vloerbedekking of buiten. Verwerking in onverwarmde ruimtes of in de openlucht is niet toegestaan. De kamertemperatuur moet voor, tijdens en na de plaatsing minstens 72 uur lang 21°C (± 4°C) zijn en de ondervloertemperatuur min. 15°C.

BELANGRIJK: De Flexdeck tussenvloer dient haaks op de legrichting van de design pvc vloer te worden gelegd.

EN

> Comfort Underlay with a special smooth surface (needled foil) for floating installation of LVTs / SPCs - Rigids with click system. Made of up to 90% natural raw materials. Highest compressive strenght CS for installation in high frequented areas.

IPC Flexdeck may not be laid in conservatories, caravans, on carpets or in outdoor areas. Handling in unheated or areas open to the outside is not permitted. Before, during and after laying, the room temperature must be 21°C (± 4°C) for at least 72 hours, and the floor temperature at least 15°C. Substrate requirements: The substrate should be checked and treated as per DIN 18365 3.1 to 3.4.

The substrate should be solid, flat, clean grease-free, dry and stable as per DIN 18365 "Flooring Works". The substrate must be free of particles of dirt such as sand. Therefore, the substrate must be thoroughly vacuumed before laying. Any adhesive residue present must be removed from old substrate. Old wood floorboard floors should be tested for stability. To avoid squeaking noises, loose wooden boards should be re-screwed and need to be flatten.

IMPORTANT: Flexdeck should be installed at right angles to the laying direction of the LVT boards!

FR

> Sous-couche avec surface lisse Pour les revêtements de sol vinyles avec le système LVT / SPC - Rigide de clic. Jusqu'à 90% de composants naturels. Le plus haut niveau de la résistance à la charge CS, pour les pièces à grand trafic.

IPC Flexdeck ne doit pas être installé dans les solariums, les vérandas, les caravanes, sur les tapis ou à l'extérieur. La pose dans des locaux non chauffés ou ouverts sur l'extérieur n'est pas autorisée. La température ambiante doit se situer autour de 21 °C (± 4 °C) pendant au moins 72 heures avant, pendant et après la pose. La température du support doit être d'au moins 15 °C.

IMPORTANT: Flexdeck doit être posé perpendiculairement à la direction de pose des dalles LVT !

PL

> Komfortowy podkład dźwiękochłonny z gładką powierzchnią (igłowana specjalna folia) do pływających pokryć projektowych LVT / SPC - Rigid z systemem Click. Najwyższe napięcie ściskające do zastosowania w dużym ruchu jasny.

Podkładu IPC Flexdeck nie można stosować w solarjach, ogrodach zimowych, kamperach, na dywanach lub na zewnątrz. Niedozwolona jest obróbka w nieogrzewanych pomieszczeniach lub na wolnym powietrzu. Temperatura pomieszczenia przed układaniem, w trakcie i po układaniu powinna przez co najmniej 72 godziny wynosić 21°C (± 4°C), a temperatura podłoża co najmniej 15°C.

UWAGA: Flexdeck należy układać równoległe do kierunku układania paneli LVT!