


TECHNISCHES DATENBLATT / TECHNISCH GEGEVENSBLAD / TECHNICAL DATA SHEET
FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT / KARTA TECHNICZNA



Art.Nr.: 346-2101

| MMFA | | | | | | Wert / Waarde / Value Valeur / Wartość | | Einheit / Unit / Unit Unité / Jednostka | Prüfverfahren / Testmethoden / Test Method Méthodes d'essai / Metody badań |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|---|
| | DE | NL | EN | FR | PL | | | | |
| T | Materialstärke | Materiaaldikte | Thickness | Épaisseur | Grubość | 1,8 | +/- 0,15 | [mm] | PN-EN 823:2013 |
| L | Länge | Lengte | Length | Longueur | Długość | 6000 | +/- 5% | [mm] | PN-EN 823:2013 |
| W | Breite | Breedte | Width | Largeur | Szerokość | 1000 | +/- 5% | [mm] | PN-EN 823:2013 |
| AW | Gewicht | Gewicht | Surface mass | Masse surfacique | Masa powierzchniowa | 2,430 | +/- 10% | [kg/m²] | EN ISO 23997:2012 |
| RWS | Gehschall | Loop geluid | Reflected walking sound | Gain en bruit aérien | Poprawa akustyczna | 6 | +/- 2 | [%] | EN 16205 CEN/TS 16354:2013 |
| IS | Trittschall | Contact geluid | Impact sound improvement | Gain en bruits de choc | Izolacja akustyczna | 15 | +/- 2 | [dB] | EN ISO 10140:2007 |
| CS | Druckfestigkeit Kompressions | Compressieve krachtkompressie | Compressive strength compression | Résistance à la compression | Wytrzymałości na ściskanie | 500 | +/- 10% | [kPa] | EN 826:2013 |
| CC | Statische Druckfestigkeit | Statische drukweerstand | Static compressive strength | Contrainte statique | Statyczna wytrzymałości na ściskanie | 55 | | [kPa] | EN 1606:2013 |
| DL | Dynamische Druckfestigkeit | Dynamische drukweerstand | Dynamic compressive strength | Contrainte dynamique | Dynamiczna wytrzymałości na ściskanie | 100 | | [cycles] | EN 13793:2014 |
| PC | Unebenheitsausgleich | Oneffenheden compensatie | Punctual conformability | Compensation d'aspérités | Wyrównywanie nierówności podłoża | 0,55 | +/- 10% | [mm] | CEN TS 16354:2013 |
| TR | Wärmedurchlasswiderstand | Thermische warmteweerstand | Thermal Resistance | Résistance thermique | Opór cieplny | 0,010 | +/- 0,003 | [m²K/W] | EN 12664:2002 |
| SD | Feuchteschutz sD-Wert | Vochtbescherming sD-waarde | sD-value | Valeur sD | Wartość sD | >75 | - | [m] | EN 12086:2013 |
| RLB | Schutz bei fallenden Gegenständen | Bescherming voor vallende voorwerpen | Resistance to Large Ball | RLB | Odpornosc na uderzenie [test kulki] | 750 | - | [mm] | EN 438-2:2016 |
| RTF | Brandverhalten | Brandgedrag | Reaction to fire | Classement au feu | Klasa niepalności | Bfl-S1 | - | - | EN 13501-1:2010 |



4 250834 604448
346-2101

DE

- > Spezielle Unterlage für LVT Planken Dryback ermöglicht schnelle Montage ohne den teuren Klebstoff zu nutzen
- > Gleicht die punktuellen Unebenheiten aus und sichert enorme Zeitersparnis der Montage (ohne Zeit der Klebstofftrocknung)
- > Selbstklebende Oberfläche der Unterlage ist mit Schutzfolie geschützt, die vor Verlegen der Planken abgezogen werden muss.
- > Ausgezeichnet für hoch frequentierte Räume, sowohl im Objektbereich als auch im Wohnbereich
- > Material – PU/Mineral + PET

NL

- > Speciale ondervloer voor Dryback PVC vloeren maakt een snelle montage mogelijk zonder dure lijm te gebruiken.
- > Vereffent de punctuele oneffenheden en verzekert een enorme tijdsbesparende montage (zonder tijd voor het drogen van de lijm)
- > Zelfklevend oppervlak van de ondervloer is beschermd met beschermfolie, die moet worden verwijderd alvorens de planken worden gelegd.
- > Uitstekend voor ruimtes met veel traffic, zowel in projecten, alsook in de woonruimte - zeer hoge laadbestendigheid.
- > Materiaal - PU / mineraal + PET

FR

- > Sous-couche spéciale pour dalles vinyles Dryback, qui permet une solide installation sans utilisation de colle expensive
- > Niveaux ponctuels le substrat et rend l'installation plus facile et plus rapide – pas d'odeur, pas de temps d'attente pour le séchage
- > Le revêtement est utilisable de suite après l'installation
- > Le film protecteur doit être enlevé avant la pose des dalles autocollantes
- > Parfait pour les intérieurs avec une très forte fréquentation, pour un usage commercial ou privé – haut niveau de résistance aux charges lourdes
- > Matériaux – PU/minéraux + PET

PL

- > Rewolucja w układaniu podłóg LVT Dryback w systemie podłogi pływającej, umożliwia szybki montaż bez konieczności użycia drogiego kleju
- > Wyrównuje punktowe nierówności podłoża i zapewnia znaczną redukcję czasu instalacji (nie wymaga dodatkowego czasu na schnięcie kleju)
- > Powierzchnia podkładu jest zintegrowana ze specjalną wzmacniającą siatką, która stabilizuje połączenie panel – podkład i sprawia, że podłoga jest trwała i komfortowa w użytkowaniu
- > Doskonały dla pomieszczeń najintensywniej eksploatowanych, zarówno obiektów komercyjnych, jak i mieszkaniowych - wysoki współczynnik odporności na uderzenia
- > Materiał – PU/minerały + PET

EN

- > Special underlay for Dryback LVT floors allows solid installation without using of expensive glue
- > Punctual levels the substrate and makes installation faster and much more convenient – no smell, no waiting to dry
- > Floor can be used right after installation
- > Underlay surface is integrated with a special strengthening mesh, which stabilizes the connection between LVT panel and underlay and makes the loor long-lasting and comfortable
- > Perfect for interiors with very high traffic density for both commercial and residential – high level of heavy load resistance
- > Material – PU/minerals + PET

DE Verleganleitung:

IPC Flexxdeck darf nicht in Solarien, Wintergärten, Wohnwagen, auf Teppichen oder im Außenbereich verlegt werden. Eine Verarbeitung in unbeheizten oder nach außen offenen Räumen ist nicht zulässig. Die Raumtemperatur muss vor, während und nach der Verlegung mindestens 72 Stunden lang 21°C (± 4°C) und die Bodentemperatur mind. 15°C betragen.

Anforderungen an den Unterboden:

Die Untergründe sind gem. DIN 18365 3.1 bis 3.4 zu prüfen und zu behandeln.

Die Untergründe müssen gemäß der DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“ fest, eben, sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Der Unterboden muss frei von Schmutzpartikeln, wie z.B. Sand, sein. Daher ist der Verlegeuntergrund grundsätzlich vor der Verlegung abzusaugen. Eventuell vorhandene Klebstoffrückstände bei Altuntergründen müssen entfernt werden. Alte Holzdielenböden sind auf Festigkeit zu prüfen. Zur Vermeidung von Knarrgeräuschen sind lockere Holzdielen nachzuschrauben und zu egalisieren. IPC Flexxdeck kann auf allen Arten von Estrichen, auch Heizestriche, verlegt werden. Die Ausnahme sind Magnesiaestriche, hier ist eine zusätzlich Folienabspernung gegen aufsteigende Feuchtigkeit mit Überlappung einzubauen.

Die Unterlage gleicht punktuelle Unebenheiten bis 0,6mm aus, sie dient aber nicht zum Egalisieren des Unterbodens. Bei erhöhter Bau- bzw. Restfeuchte des Untergrundes lassen Sie sich von Ihrem Handwerker oder Händler beraten. Die Unterlage und der Designbelag sind 24 Stunden vor der Verlegung im Raum zu akklimatisieren.

WICHTIG: Flexxdeck ist quer zur Verlegerichtung der LVT Planken zu verlegen! Die Unterlage wird auf dem Unterboden mit der Schutzfolie nach oben ausgerollt. Verlegen Sie die Unterlagsbahnen dicht nebeneinander. Es wird jeweils nur so viel Schutzfolie abgezogen, wie für die Verlegung einer Reihe LVT Planken notwendig ist. Das erleichtert die Fußbodenmontage und schützt die Unterlage vor Verschmutzungen. Die Klebeschicht darf nach Entfernen der Schutzfolie nicht betreten werden. Sie ist vor Verschmutzungen zu schützen, da der Klebstoff sonst nicht hält. Die LVT Planken sind dicht aneinander und ohne Abstand zu kleben. Innerhalb von 30 Minuten nach Entfernung der Schutzfolie, ist eine Korrektur der Verlegung durch Abziehen der Planke und erneutes Ankleben möglich. Ein zusätzliches mechanisches Andrücken mittels Spezialwerkzeug ist nicht notwendig. Ein nachrollen mit einer Stahlwalze mit 45-60kg ist jedoch ratsam, nach der Verlegung des Designbelags. Nach der Verlegen des Designbelags kein Schlagwerkzeug verwenden. Es ist darauf zu achten, dass eine Mindestklebelänge der Unterlage von 10 cm auf der Planke gesichert ist. Beim Verlegen ist es ratsam, auf den ersten bereits verlegten Plankenreihen zu knien, die Schutzfolie zu entfernen und die nächste Plankenreihe zu verlegen. Das schützt die Klebeschicht vor unnötiger Verschmutzung. Verlegerichtlinien und Hinweise des Oberbelagsherstellers sind zu beachten.

Bitte beachten Sie: Die Temperatur der Belagsoberfläche darf 28°C nicht überschreiten. Bei bodentiefen Fenstern zur Süd- und Westseite oder Dachfenstern ist für entsprechende Beschattungen zu sorgen. Baukörperfugen sind zwingend zu übernehmen. Flexxdeck ist bestens für die Verlegung in rechteckigen oder quadratischen Räumen bis ca. 100m² geeignet, wenn die Verlegerichtlinien eingehalten werden. Andere Raumformen wie L-, Z-, T-, U-Formen und Einschnürungen sind nicht für die Verlegung in großen Räumen geeignet, gegebenenfalls sind Dehnungsfugen anzulegen. Beachten Sie die Verlegerichtung der Belagshersteller. Der Randabstand soll 5-8 mm betragen. LVT-Designbeläge bestehen aus thermoplastischem Material, welches sich bei starker Wärme oder Kälte in seinen Abmessungen verändert.

Designbeläge auf Flexxdeck verändern das Eindrucksverhalten des Designbelags negativ, durch das erhöhte Eindrucksverhalten der Unterlage bei schweren Punktbelastungen.

Der Designbelag mit Flexxdeck sollte nicht unter Einbaumöbeln wie Küchenzeilen verlegt werden. Hier sind die Blenden abzunehmen und der Belag mit der Flexxdeck Unterlage vor den Füßen der Unterkonstruktion zu verlegen. Danach wieder die Blenden anbringen.

Der mit Flexxdeck schwimmend verlegte Designbelag darf nicht an aufgehenden Wänden, Türen und Fliesenübergängen mit Silicon abgedichtet werden, da sich der Belag sonst nicht mehr ausdehnen kann.

Flexxdeck ist nicht für die Verlegung in Feuchträumen geeignet.

Um volle Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können, sind mindestens 2 Paneele sowie 0,5 m² der Unterlage (für Materialuntersuchung) für die Zeit der Gewährleistung auf zu bewahren.

Weitere Sprachen siehe Rückseite / Meer talen zie achterzijde / For other languages, please see other side / Pour d'autres langues, voir au verso / Inne wersje językowe na odwrocie

